



PERGOLA

DESIGN PER ARCHITETTURA TESSILE



Information listed above is based on our general experience and observation and is given in good faith. Cipollaro Srl e Tessuti Spalmati Italia Srl will not accept any responsibilities with respects to factors outside of our knowledge. The values can vary according to production lot and are subject to +/-5% tolerance.

Le informazioni sopra elencate si basano sulla nostra esperienza e osservazione generale e sono fornite in buona fede. Cipollaro Srl e Tessuti Spalmati Italia Srl non accetterà alcuna responsabilità rispetto a fattori al di fuori della nostra conoscenza.

I valori possono variare in base al lotto di produzione e sono soggetti a tolleranza +/-5%.

SCHEDA TECNICA



Composizione / Material	100% Poliestere HT spalmato PVC	100% PVC coated HT Polyester
Caratteristiche/Features	Blockout	Blockout
Finisaggio/ Finish	Laccato PU	PU coating
Trattamento/Treatment	Antimuffa	Mold resistant
Filato/Yarn	PES 1100 dTex - 1100 dTex	PES 1100 dTex - 1100 dTex
Costruzione/Construction	8 fili/cm- 8 fili/cm	8 yarn/cm- 8 yarn/cm
Lunghezza rotolo/Roll Lenght	50 m	50 m
Resistenza alla trazione/Breaking strenght DIN 53 354 BS 3424 METHOD 6A FS5100	2500 N/5CM 563.06 LBS/2inch ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA 22% 2500 N/5CM	2500 N/5CM 563.06 LBS/2inch ELOGATION AT BREAK 22% 2500 N/5CM
Resistenza allo strappo/Tear strenght DIN 53 363 / BS 3424 Method FS 5134 / DIN 53 363 BS 3424 Method FS 5134	220 N 49.55LBS 220N 49.55 LBS	220 N 49.55LBS 220N 49.55 LBS
Saldabilità/Weldbilty FS 5970	ALTA FREQUENZA / ARIA CALDA	HI FREQUENCY / HOT AIR
Resistenza alla temperatura/Temperature resistance DIN EN 1876-2 BS 3424 Method 10 FS 5874	-30°C/+70°C	-30°C/+70°C
Applicazione/Application	Pergotenda	Pavillions
Ignifugazione/Flammability NFP 92.503 DIN 4102 DIN 75200/NFPA-701 UNI 8456 8457	CL2	CL2
Solidità dei colori agli UV/UV Colour fastness DIN 54004 DIN EN ISO 877 BS 3424 Method 15	7-8	7-8
Altezza/Roll width	300 m	300 m
Resistenza all'acqua/Water resistance DIN 53886	Impermeabile WP	Impermeable WP
Spessore/Thickness	0.68 +/-0.05mm	0.68 +/-0.05mm
Peso totale/Total Weight DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5A	850 g/m2 25.00 OZ/YD2	850 g/m2 25.00 OZ/YD2
Laccatura/Lacquering GOFRATO LINO / LINEN EMBOSSING	ACRILICO M1/1	ACRILICO M1/1

www.cipollarosrl.it
Via S. Paolo, snc - 81030 Orta di Atella (CE) Italy
Cell: + 39 334 62 14 097 - + 39 335 56 32 196
Tel./fax: + 39 081 891 75 49 | info@cipollarosrl.it





LATO ESTERNO LISCIO/ FLAT OUTER SIDE



LATO ESTERNO LISCIO/ FLAT OUTER SIDE



LATO INTERNO GOFFRATURA



TONALITÀ:
104 estreno bianco/interno bianco

gtot 0,03

TONALITÀ:
108 estreno champagne/interno champagne

gtot 0,03