

TOLDO TEFLÓN - TECHNICAL DATA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOLDO TEFLÓN

TECHNICAL DATA OUTDOOR CANVAS TEFLON

Composición / Composition: 80% PAC - 20% PES
Ancho / Width: 320cm / **160cm**



1.) SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ

COLOUR FASTNESS TO LIGHT

Norma / Standard: UNE-EN ISO 105-B02:2014 METODO 2 / Method 2

Aparato / Apparatus: Xenotest Alpha LM high energy (02364E06)

REFERENCIA REFERENCE	INDICE DE SOLIDEZ / LIGHT FASTNESS
<u>TOLDO TEFLÓN / Outdoor Canvas Teflon</u>	7

Valores / Values: 8 Excelente / Excellent --- 1 Muy Deficiente / Very Poor

Nota / Remark:

- **Variación de Intensidad / Depth Change:** Más claro / More Clear
- **Variación de Tonalidad / Hue Change:** No se observa / No notes
- **Variación de Brillo / Depth Change:** No se observa / No notes

2.) SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL AGUA DE MAR

COLOUR FASTNESS TO SEA WATER

Norma / Standard: EN ISO 105-E02:2013

REFERENCIA REFERENCE	<u>TOLDO TEFLÓN / OUTDOOR CANVAS TEFLON</u>					
DEGRADACIÓN CHANGE IN COLOUR	DESCARGA STAINING					
5	Lana Wool	Acrílico Acrylic	Poliéster Polyester	Poliamida Polyamid	Aldogón Cotton	Acetato Acetate
	5	4 - 5	4 - 5	4	4 - 5	4 - 5

3.) SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL AGUA CLORADA (PISCINAS)

COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER (SWIMMING-POOL)

Norma / Standard: EN ISO 105-E03:2010

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	DEGRADACIÓN <i>CHANGE IN COLOUR</i>
<u>TOLDO TEFLÓN / Outdoor Canvas Teflon</u>	5

4.) RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

DETERMINATION OF THE ABRASION RESISTANCE OF FABRICS

Norma / Standard: EN 14465:2003+A1:2006

Anexo A basado en EN ISO 12947-2:2016

Formación bolitas al fin de ensayo / Formation of Little balls at end of test: NO

REFERENCIA / <i>REFERENCE</i>	<u>TOLDO TEFLÓN / OUTDOOR CANVAS TEFLON</u>
PROBETAS / <i>SPECIMENS</i>	Nº de ciclos hasta fin de ensayo / <i>Cycles up to end point</i>
1	30.000
2	30.000
3	30.000
4	30.000

RESULTADO TOTAL (Resultado individual más bajo) <i>INDIVIDUAL RESULT MORE LOW</i>	30.000 Ciclos / <i>Cycles</i>
Nivel de Comportamiento según EN 14465: 2003+A1:2006 <i>Level of behavior according to EN 14465: 2003+A1:2006</i>	B
Intervalo de Ciclos respecto al nivel de Comportamiento Obtenido <i>Interval of Cycles with respect to the Level of Behavior obtained</i>	12-35.000 Ciclos / <i>Cycles</i>

5.) ENSAYO DE REPELENCIA AL AGUA. HIDRORREPELENCIA

WATER REPELLENCY TEST. WATER-REPELLENCY

Método / Method: M Test II

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	Valor de Repelencia al Agua <i>Water repellency ratio</i>
<u>TOLDO TEFLÓN /</u> <u>OUTDOOR CANVAS TEFLON</u>	10

Nota / Remark:

El valor de repelencia al agua del tejido, es el líquido de ensayo de número más alto, el cual no moja el tejido en un periodo de 10 segundos.

The water repellency ratio is the highest value for the test does not soak the fabric in a 10-second period.

6.) DETERMINACIÓN DE FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA

DETERMINATION OF THE ULTRA VIOLET FACTOR

Norma / Standard: AS/NZS 4399/1996

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	UPF	T (UVA) %	T (UVB) %
<u>TOLDO TEFLÓN – RAYA /</u> <u>OUTDOOR CANVAS TEFLON - STRIPES</u>	35	4,78	2,14
<u>TOLDO TEFLÓN – LISO /</u> <u>OUTDOOR CANVAS TEFLON - PLAIN</u>	15	8,08	4,57

UPF / <i>UPF Ratings</i>	Categoría de Protección / <i>Protection Category</i>
15 , 20	Buena Protección / <i>Good Protection</i>
25 , 30 , 35	Muy Buena Protección / <i>Very Good Protection</i>
40 , 45 , 50 , 50+	Excelente Protección / <i>Excellent Protection</i>